Ω mm2/m	D	r	C	Io	RESISTENZA (ohm) -------> watt																									
1.35	(mm)	Ω /m	(w/mm2)	(A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
kanthalD	0.14	87.7	0.30	1.23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5
			0.35	1.32	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.3	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.7	4.9	5.1	5.3
			0.40	1.42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
			0.45	1.50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.5	6.8
kanthalD	0.15	76.4	0.30	1.36	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6
			0.35	1.47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5
			0.40	1.57	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4
			0.45	1.67	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3
kanthalD	0.16	67.1	0.30	1.50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.7
			0.35	1.62	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	7.9
			0.40	1.73	---	---	---	---	---	---	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0
			0.45	1.84	---	---	---	---	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.4	5.7	6.1	6.4	6.7	7.1	7.4	7.8	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.8	10.1
kanthalD	0.17	59.5	0.30	1.64	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1
			0.35	1.77	---	---	---	---	---	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.9	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4
			0.40	1.89	---	---	---	---	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7	6.1	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.7	10.1	10.4	10.8
			0.45	2.01	---	---	---	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7	12.1
kanthalD	0.18	53.1	0.30	1.79	---	---	---	---	---	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.8	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.3	9.6
			0.35	1.93	---	---	---	---	3.4	3.7	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.8	8.2	8.6	8.9	9.3	9.7	10.1	10.4	10.8	11.2
			0.40	2.06	---	---	---	3.4	3.8	4.3	4.7	5.1	5.5	6.0	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4	9.8	10.2	10.6	11.1	11.5	11.9	12.4	12.8
			0.45	2.19	---	---	3.4	3.8	4.3	4.8	5.3	5.8	6.2	6.7	7.2	7.7	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	12.9	13.4	13.9	14.4
kanthalD	0.19	47.6	0.30	1.94	---	---	---	3.0	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.5	10.9	11.3
			0.35	2.09	---	---	3.1	3.5	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6	7.0	7.5	7.9	8.3	8.8	9.2	9.7	10.1	10.5	11.0	11.4	11.9	12.3	12.7	13.2
			0.40	2.24	---	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
			0.45	2.38	---	3.4	4.0	4.5	5.1	5.6	6.2	6.8	7.3	7.9	8.5	9.0	9.6	10.2	10.7	11.3	11.9	12.4	13.0	13.5	14.1	14.7	15.2	15.8	16.4	16.9
kanthalD	0.20	43.0	0.30	2.09	---	---	3.1	3.5	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.1	6.6	7.0	7.5	7.9	8.3	8.8	9.2	9.6	10.1	10.5	11.0	11.4	11.8	12.3	12.7	13.2
			0.35	2.26	---	3.1	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.3	11.8	12.3	12.8	13.3	13.8	14.3	14.8	15.3
			0.40	2.42	---	3.5	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2	8.8	9.4	9.9	10.5	11.1	11.7	12.3	12.9	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.4	16.9	17.5
			0.45	2.56	3.3	3.9	4.6	5.3	5.9	6.6	7.2	7.9	8.5	9.2	9.9	10.5	11.2	11.8	12.5	13.2	13.8	14.5	15.1	15.8	16.4	17.1	17.8	18.4	19.1	19.7
kanthalD	0.22	35.5	0.30	2.42	---	3.5	4.1	4.7	5.3	5.8	6.4	7.0	7.6	8.2	8.8	9.3	9.9	10.5	11.1	11.7	12.3	12.8	13.4	14.0	14.6	15.2	15.8	16.4	16.9	17.5
			0.35	2.61	3.4	4.1	4.8	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.5	10.2	10.9	11.6	12.3	12.9	13.6	14.3	15.0	15.7	16.4	17.0	17.7	18.4	19.1	19.8	20.4
			0.40	2.79	3.9	4.7	5.5	6.2	7.0	7.8	8.6	9.3	10.1	10.9	11.7	12.5	13.2	14.0	14.8	15.6	16.4	17.1	17.9	18.7	19.5	20.2	---	---	---	---
			0.45	2.96	4.4	5.3	6.1	7.0	7.9	8.8	9.6	10.5	11.4	12.3	13.1	14.0	14.9	15.8	16.6	17.5	18.4	19.3	20.2	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD	0.25	27.5	0.30	2.93	4.3	5.1	6.0	6.9	7.7	8.6	9.4	10.3	11.1	12.0	12.9	13.7	14.6	15.4	16.3	17.1	18.0	18.8	19.7	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	3.16	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	3.38	5.7	6.9	8.0	9.1	10.3	11.4	12.6	13.7	14.9	16.0	17.1	18.3	19.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	3.58	6.4	7.7	9.0	10.3	11.6	12.9	14.1	15.4	16.7	18.0	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD	0.28	21.9	0.30	3.47	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.3	14.5	15.7	16.9	18.1	19.3	20.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	3.75	7.0	8.4	9.8	11.2	12.7	14.1	15.5	16.9	18.3	19.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.01	8.0	9.6	11.2	12.9	14.5	16.1	17.7	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	4.25	9.0	10.8	12.7	14.5	16.3	18.1	19.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD	0.30	19.1	0.30	3.85	7.4	8.9	10.4	11.8	13.3	14.8	16.3	17.8	19.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	4.16	8.6	10.4	12.1	13.8	15.5	17.3	19.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.44	9.9	11.8	13.8	15.8	17.8	19.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	4.71	11.1	13.3	15.5	17.8	20.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD	0.32	16.8	0.30	4.24	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2	18.0	19.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	4.58	10.5	12.6	14.7	16.8	18.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.89	12.0	14.4	16.8	19.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	5.19	13.5	16.2	18.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0.30	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc....)
0.35	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil
0.40	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc...)
0.45	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil

Ω mm2/m	xs		De	r	C	Io	RESISTENZA (ohm) -------> watt																									
1.35	mm	mm	(mm)	Ω /m	(w/mm2)	(A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
kanthalD ribbon	0.30	0.10	0.25	45.00	0.30	2.31	---	3.2	3.7	4.3	4.8	5.3	5.9	6.4	6.9	7.5	8.0	8.5	9.1	9.6	10.1	10.7	11.2	11.7	12.3	12.8	13.3	13.9	14.4	14.9	15.5	16.0
					0.35	2.49	3.1	3.7	4.4	5.0	5.6	6.2	6.8	7.5	8.1	8.7	9.3	10.0	10.6	11.2	11.8	12.4	13.1	13.7	14.3	14.9	15.6	16.2	16.8	17.4	18.0	18.7
					0.40	2.67	3.6	4.3	5.0	5.7	6.4	7.1	7.8	8.5	9.2	10.0	10.7	11.4	12.1	12.8	13.5	14.2	14.9	15.6	16.4	17.1	17.8	18.5	19.2	19.9	20.6	21.3
					0.45	2.83	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	20.8	21.6	22.4	23.2	24.0
kanthalD ribbon	0.30	0.15	0.29	30.00	0.30	3.00	4.5	5.4	6.3	7.2	8.1	9.0	9.9	10.8	11.7	12.6	13.5	14.4	15.3	16.2	17.1	18.0	18.9	19.8	20.7	21.6	22.5	23.4	24.3	25.2	26.1	27.0
					0.35	3.24	5.3	6.3	7.4	8.4	9.5	10.5	11.6	12.6	13.7	14.7	15.8	16.8	17.9	18.9	20.0	21.0	22.1	23.1	24.2	25.2	26.3	27.3	28.4	29.4	30.5	31.5
					0.40	3.46	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0	19.2	20.4	21.6	22.8	24.0	25.2	26.4	27.6	28.8	30.0	31.2	---	---	---	---
					0.45	3.67	6.8	8.1	9.5	10.8	12.2	13.5	14.9	16.2	17.6	18.9	20.3	21.6	23.0	24.3	25.7	27.0	28.4	29.7	31.1	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD ribbon	0.40	0.10	0.32	33.75	0.30	2.98	4.4	5.3	6.2	7.1	8.0	8.9	9.8	10.7	11.6	12.4	13.3	14.2	15.1	16.0	16.9	17.8	18.7	19.6	20.4	21.3	22.2	23.1	24.0	24.9	25.8	26.7
					0.35	3.22	5.2	6.2	7.3	8.3	9.3	10.4	11.4	12.4	13.5	14.5	15.6	16.6	17.6	18.7	19.7	20.7	21.8	22.8	23.9	24.9	25.9	27.0	28.0	29.0	30.1	31.1
					0.40	3.44	5.9	7.1	8.3	9.5	10.7	11.9	13.0	14.2	15.4	16.6	17.8	19.0	20.1	21.3	22.5	23.7	24.9	26.1	27.3	28.4	29.6	30.8	---	---	---	---
					0.45	3.65	6.7	8.0	9.3	10.7	12.0	13.3	14.7	16.0	17.3	18.7	20.0	21.3	22.7	24.0	25.3	26.7	28.0	29.3	30.7	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD ribbon	0.50	0.10	0.38	27.00	0.30	3.65	6.7	8.0	9.3	10.7	12.0	13.3	14.7	16.0	17.3	18.7	20.0	21.3	22.7	24.0	25.3	26.7	28.0	29.3	30.7	---	---	---	---	---	---	---
					0.35	3.94	7.8	9.3	10.9	12.4	14.0	15.6	17.1	18.7	20.2	21.8	23.3	24.9	26.4	28.0	29.6	31.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.40	4.22	8.9	10.7	12.4	14.2	16.0	17.8	19.6	21.3	23.1	24.9	26.7	28.4	30.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.45	4.47	10.0	12.0	14.0	16.0	18.0	20.0	22.0	24.0	26.0	28.0	30.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD ribbon	0.60	0.10	0.45	22.50	0.30	4.32	9.3	11.2	13.1	14.9	16.8	18.7	20.5	22.4	24.3	26.1	28.0	29.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.35	4.67	10.9	13.1	15.2	17.4	19.6	21.8	24.0	26.1	28.3	30.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.40	4.99	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9	27.4	29.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.45	5.29	14.0	16.8	19.6	22.4	25.2	28.0	30.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalD ribbon	0.70	0.10	0.51	19.29	0.30	4.99	12.4	14.9	17.4	19.9	22.4	24.9	27.4	29.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.35	5.39	14.5	17.4	20.3	23.2	26.1	29.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.40	5.76	16.6	19.9	23.2	26.5	29.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.45	6.11	18.7	22.4	26.1	29.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0.30	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc….)
0.35	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil
0.40	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc…)
0.45	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil

Ω mm2/m	D	r	C	Io	RESISTENZA (ohm) -------> watt																									
1.45	(mm)	Ω /m	(w/mm2)	(A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
kanthalA1	0.14	94.2	0.30	1.18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.2	3.4	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2
			0.35	1.28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	4.9
			0.40	1.37	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.6
			0.45	1.45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3
kanthalA1	0.15	82.1	0.30	1.31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.4	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2
			0.35	1.42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
			0.40	1.52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9
			0.45	1.61	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.4	3.6	3.9	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5	7.7
kanthalA1	0.16	72.1	0.30	1.45	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3
			0.35	1.56	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3
			0.40	1.67	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4
			0.45	1.77	---	---	---	---	---	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.2	8.5	8.8	9.1	9.4
kanthalA1	0.17	63.9	0.30	1.58	---	---	---	---	---	---	---	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.5
			0.35	1.71	---	---	---	---	---	---	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5	8.8
			0.40	1.83	---	---	---	---	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.7	6.0	6.4	6.7	7.0	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7	9.0	9.4	9.7	10.0
			0.45	1.94	---	---	---	3.0	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.4	9.8	10.2	10.5	10.9	11.3
kanthalA1	0.18	57.0	0.30	1.73	---	---	---	---	---	---	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9
			0.35	1.86	---	---	---	---	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	10.1	10.4
			0.40	1.99	---	---	---	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9
			0.45	2.11	---	---	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.4	5.8	6.3	6.7	7.1	7.6	8.0	8.5	8.9	9.4	9.8	10.3	10.7	11.2	11.6	12.1	12.5	12.9	13.4
kanthalA1	0.19	51.1	0.30	1.87	---	---	---	---	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	4.9	5.3	5.6	6.0	6.3	6.7	7.0	7.4	7.7	8.1	8.4	8.8	9.1	9.5	9.8	10.2	10.5
			0.35	2.02	---	---	---	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.9	12.3
			0.40	2.16	---	---	3.3	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9	9.3	9.8	10.3	10.7	11.2	11.7	12.1	12.6	13.1	13.6	14.0
			0.45	2.29	---	3.2	3.7	4.2	4.7	5.3	5.8	6.3	6.8	7.4	7.9	8.4	8.9	9.5	10.0	10.5	11.0	11.6	12.1	12.6	13.1	13.7	14.2	14.7	15.2	15.8
kanthalA1	0.20	46.2	0.30	2.02	---	---	---	3.3	3.7	4.1	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1	6.5	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.8	10.2	10.6	11.0	11.4	11.8	12.2
			0.35	2.18	---	---	3.3	3.8	4.3	4.8	5.2	5.7	6.2	6.7	7.1	7.6	8.1	8.6	9.0	9.5	10.0	10.5	10.9	11.4	11.9	12.4	12.9	13.3	13.8	14.3
			0.40	2.33	---	3.3	3.8	4.4	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	9.8	10.3	10.9	11.4	12.0	12.5	13.1	13.6	14.1	14.7	15.2	15.8	16.3
			0.45	2.47	3.1	3.7	4.3	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	8.0	8.6	9.2	9.8	10.4	11.0	11.6	12.2	12.9	13.5	14.1	14.7	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.4
kanthalA1	0.22	38.1	0.30	2.33	---	3.3	3.8	4.4	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6	8.2	8.7	9.3	9.8	10.3	10.9	11.4	12.0	12.5	13.1	13.6	14.1	14.7	15.2	15.8	16.3
			0.35	2.52	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7.0	7.6	8.3	8.9	9.5	10.2	10.8	11.4	12.1	12.7	13.3	14.0	14.6	15.2	15.9	16.5	17.1	17.8	18.4	19.0
			0.40	2.69	3.6	4.4	5.1	5.8	6.5	7.3	8.0	8.7	9.4	10.2	10.9	11.6	12.3	13.1	13.8	14.5	15.2	16.0	16.7	17.4	18.1	18.9	19.6	20.3	---	---
			0.45	2.86	4.1	4.9	5.7	6.5	7.3	8.2	9.0	9.8	10.6	11.4	12.2	13.1	13.9	14.7	15.5	16.3	17.1	18.0	18.8	19.6	20.4	---	---	---	---	---
kanthalA1	0.25	29.5	0.30	2.83	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	10.4	11.2	12.0	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8	17.6	18.4	19.2	20.0	---	---	---	---	---
			0.35	3.05	4.7	5.6	6.5	7.5	8.4	9.3	10.3	11.2	12.1	13.0	14.0	14.9	15.8	16.8	17.7	18.6	19.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	3.26	5.3	6.4	7.5	8.5	9.6	10.6	11.7	12.8	13.8	14.9	16.0	17.0	18.1	19.2	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	3.46	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12.0	13.2	14.4	15.6	16.8	18.0	19.2	20.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalA1	0.28	23.5	0.30	3.35	5.6	6.7	7.9	9.0	10.1	11.2	12.4	13.5	14.6	15.7	16.8	18.0	19.1	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	3.62	6.6	7.9	9.2	10.5	11.8	13.1	14.4	15.7	17.0	18.3	19.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	3.87	7.5	9.0	10.5	12.0	13.5	15.0	16.5	18.0	19.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	4.10	8.4	10.1	11.8	13.5	15.2	16.8	18.5	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalA1	0.30	20.5	0.30	3.71	6.9	8.3	9.7	11.0	12.4	13.8	15.2	16.6	17.9	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	4.01	8.0	9.7	11.3	12.9	14.5	16.1	17.7	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.29	9.2	11.0	12.9	14.7	16.6	18.4	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	4.55	10.3	12.4	14.5	16.6	18.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalA1	0.32	18.0	0.30	4.09	8.4	10.1	11.7	13.4	15.1	16.8	18.4	20.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	4.42	9.8	11.7	13.7	15.6	17.6	19.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.73	11.2	13.4	15.6	17.9	20.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	5.01	12.6	15.1	17.6	20.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0.30	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc....)
0.35	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil
0.40	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc...)
0.45	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil

Ω mm2/m	xs		De	r	C	Io	RESISTENZA (ohm) -------> watt																									
1.39	mm	mm	(mm)	Ω /m	(w/mm2)	(A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
kanthalA ribbon	0.30	0.10	0.25	46.33	0.30	2.28	---	3.1	3.6	4.1	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.3	7.8	8.3	8.8	9.3	9.8	10.4	10.9	11.4	11.9	12.4	12.9	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5
					0.35	2.46	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.3	7.9	8.5	9.1	9.7	10.3	10.9	11.5	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1
					0.40	2.63	3.5	4.1	4.8	5.5	6.2	6.9	7.6	8.3	9.0	9.7	10.4	11.1	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2	15.9	16.6	17.3	18.0	18.6	19.3	20.0	20.7
					0.45	2.79	3.9	4.7	5.4	6.2	7.0	7.8	8.5	9.3	10.1	10.9	11.7	12.4	13.2	14.0	14.8	15.5	16.3	17.1	17.9	18.6	19.4	20.2	21.0	21.8	22.5	23.3
kanthalA ribbon	0.30	0.15	0.29	30.89	0.30	2.96	4.4	5.2	6.1	7.0	7.9	8.7	9.6	10.5	11.4	12.2	13.1	14.0	14.9	15.7	16.6	17.5	18.4	19.2	20.1	21.0	21.9	22.7	23.6	24.5	25.3	26.2
					0.35	3.19	5.1	6.1	7.1	8.2	9.2	10.2	11.2	12.2	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.4	19.4	20.4	21.4	22.4	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.6	29.6	30.6
					0.40	3.41	5.8	7.0	8.2	9.3	10.5	11.7	12.8	14.0	15.2	16.3	17.5	18.6	19.8	21.0	22.1	23.3	24.5	25.6	26.8	28.0	29.1	30.3	31.5	---	---	---
					0.45	3.62	6.6	7.9	9.2	10.5	11.8	13.1	14.4	15.7	17.0	18.4	19.7	21.0	22.3	23.6	24.9	26.2	27.5	28.8	30.2	31.5	---	---	---	---	---	---
kanthalA ribbon	0.40	0.10	0.32	34.75	0.30	2.94	4.3	5.2	6.0	6.9	7.8	8.6	9.5	10.4	11.2	12.1	12.9	13.8	14.7	15.5	16.4	17.3	18.1	19.0	19.9	20.7	21.6	22.4	23.3	24.2	25.0	25.9
					0.35	3.17	5.0	6.0	7.1	8.1	9.1	10.1	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.1	21.2	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2
					0.40	3.39	5.8	6.9	8.1	9.2	10.4	11.5	12.7	13.8	15.0	16.1	17.3	18.4	19.6	20.7	21.9	23.0	24.2	25.3	26.5	27.6	28.8	29.9	31.1	---	---	---
					0.45	3.60	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.5	16.8	18.1	19.4	20.7	22.0	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	---	---	---	---	---	---
kanthalA ribbon	0.50	0.10	0.38	27.80	0.30	3.60	6.5	7.8	9.1	10.4	11.7	12.9	14.2	15.5	16.8	18.1	19.4	20.7	22.0	23.3	24.6	25.9	27.2	28.5	29.8	31.1	---	---	---	---	---	---
					0.35	3.89	7.6	9.1	10.6	12.1	13.6	15.1	16.6	18.1	19.6	21.2	22.7	24.2	25.7	27.2	28.7	30.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.40	4.16	8.6	10.4	12.1	13.8	15.5	17.3	19.0	20.7	22.4	24.2	25.9	27.6	29.4	31.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.45	4.41	9.7	11.7	13.6	15.5	17.5	19.4	21.4	23.3	25.3	27.2	29.1	31.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalA ribbon	0.60	0.10	0.45	23.17	0.30	4.26	9.1	10.9	12.7	14.5	16.3	18.1	19.9	21.8	23.6	25.4	27.2	29.0	30.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.35	4.60	10.6	12.7	14.8	16.9	19.0	21.2	23.3	25.4	27.5	29.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.40	4.92	12.1	14.5	16.9	19.3	21.8	24.2	26.6	29.0	31.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.45	5.21	13.6	16.3	19.0	21.8	24.5	27.2	29.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
kanthalA ribbon	0.70	0.10	0.51	19.86	0.30	4.92	12.1	14.5	16.9	19.3	21.8	24.2	26.6	29.0	31.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.35	5.31	14.1	16.9	19.7	22.6	25.4	28.2	31.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.40	5.68	16.1	19.3	22.6	25.8	29.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
					0.45	6.02	18.1	21.8	25.4	29.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0.30	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc….)
0.35	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil
0.40	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc…)
0.45	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil

Ω mm2/m	D	r	C	Io	RESISTENZA (ohm) -------> watt																									
1.09	(mm)	Ω /m	(w/mm2)	(A)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
Nikrothal80	0.14	70.8	0.30	1.37	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6
			0.35	1.47	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5
			0.40	1.58	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5
			0.45	1.67	---	---	---	---	---	---	3.1	3.4	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4
Nikrothal80	0.15	61.7	0.30	1.51	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	6.0	6.2	6.4	6.6	6.9
			0.35	1.63	---	---	---	---	---	---	---	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.0
			0.40	1.75	---	---	---	---	---	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.6	8.9	9.2
			0.45	1.85	---	---	---	---	3.1	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	7.9	8.2	8.6	8.9	9.3	9.6	10.0	10.3
Nikrothal80	0.16	54.2	0.30	1.67	---	---	---	---	---	---	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.1	8.3
			0.35	1.80	---	---	---	---	---	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.8	9.1	9.4	9.7
			0.40	1.93	---	---	---	---	3.3	3.7	4.1	4.5	4.8	5.2	5.6	5.9	6.3	6.7	7.0	7.4	7.8	8.2	8.5	8.9	9.3	9.6	10.0	10.4	10.8	11.1
			0.45	2.04	---	---	---	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.8	9.2	9.6	10.0	10.4	10.9	11.3	11.7	12.1	12.5
Nikrothal80	0.17	48.0	0.30	1.83	---	---	---	---	3.0	3.3	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0	8.3	8.7	9.0	9.3	9.7	10.0
			0.35	1.97	---	---	---	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	9.0	9.3	9.7	10.1	10.5	10.9	11.3	11.7
			0.40	2.11	---	---	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.3	5.8	6.2	6.7	7.1	7.6	8.0	8.5	8.9	9.3	9.8	10.2	10.7	11.1	11.6	12.0	12.5	12.9	13.4
			0.45	2.24	---	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
Nikrothal80	0.18	42.8	0.30	1.99	---	---	---	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10.3	10.7	11.1	11.5	11.9
			0.35	2.15	---	---	3.2	3.7	4.2	4.6	5.1	5.5	6.0	6.5	6.9	7.4	7.9	8.3	8.8	9.2	9.7	10.2	10.6	11.1	11.6	12.0	12.5	12.9	13.4	13.9
			0.40	2.30	---	3.2	3.7	4.2	4.8	5.3	5.8	6.3	6.9	7.4	7.9	8.5	9.0	9.5	10.0	10.6	11.1	11.6	12.2	12.7	13.2	13.7	14.3	14.8	15.3	15.9
			0.45	2.44	---	3.6	4.2	4.8	5.4	5.9	6.5	7.1	7.7	8.3	8.9	9.5	10.1	10.7	11.3	11.9	12.5	13.1	13.7	14.3	14.9	15.5	16.1	16.6	17.2	17.8
Nikrothal80	0.19	38.4	0.30	2.16	---	---	3.3	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9	9.3	9.8	10.3	10.7	11.2	11.7	12.1	12.6	13.1	13.5	14.0
			0.35	2.33	---	3.3	3.8	4.4	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6	8.2	8.7	9.2	9.8	10.3	10.9	11.4	12.0	12.5	13.1	13.6	14.1	14.7	15.2	15.8	16.3
			0.40	2.49	3.1	3.7	4.4	5.0	5.6	6.2	6.8	7.5	8.1	8.7	9.3	9.9	10.6	11.2	11.8	12.4	13.1	13.7	14.3	14.9	15.5	16.2	16.8	17.4	18.0	18.7
			0.45	2.64	3.5	4.2	4.9	5.6	6.3	7.0	7.7	8.4	9.1	9.8	10.5	11.2	11.9	12.6	13.3	14.0	14.7	15.4	16.1	16.8	17.5	18.2	18.9	19.6	20.3	---
Nikrothal80	0.20	34.7	0.30	2.33	---	3.3	3.8	4.3	4.9	5.4	6.0	6.5	7.1	7.6	8.1	8.7	9.2	9.8	10.3	10.9	11.4	12.0	12.5	13.0	13.6	14.1	14.7	15.2	15.8	16.3
			0.35	2.52	3.2	3.8	4.4	5.1	5.7	6.3	7.0	7.6	8.2	8.9	9.5	10.1	10.8	11.4	12.0	12.7	13.3	13.9	14.6	15.2	15.8	16.5	17.1	17.7	18.4	19.0
			0.40	2.69	3.6	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	8.0	8.7	9.4	10.1	10.9	11.6	12.3	13.0	13.8	14.5	15.2	15.9	16.7	17.4	18.1	18.8	19.6	20.3	---	---
			0.45	2.85	4.1	4.9	5.7	6.5	7.3	8.1	9.0	9.8	10.6	11.4	12.2	13.0	13.9	14.7	15.5	16.3	17.1	17.9	18.7	19.6	20.4	---	---	---	---	---
Nikrothal80	0.22	28.7	0.30	2.69	3.6	4.3	5.1	5.8	6.5	7.2	7.9	8.7	9.4	10.1	10.8	11.6	12.3	13.0	13.7	14.4	15.2	15.9	16.6	17.3	18.1	18.8	19.5	20.2	---	---
			0.35	2.90	4.2	5.1	5.9	6.7	7.6	8.4	9.3	10.1	11.0	11.8	12.6	13.5	14.3	15.2	16.0	16.9	17.7	18.5	19.4	20.2	---	---	---	---	---	---
			0.40	3.10	4.8	5.8	6.7	7.7	8.7	9.6	10.6	11.6	12.5	13.5	14.4	15.4	16.4	17.3	18.3	19.3	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	3.29	5.4	6.5	7.6	8.7	9.8	10.8	11.9	13.0	14.1	15.2	16.3	17.3	18.4	19.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nikrothal80	0.25	22.2	0.30	3.26	5.3	6.4	7.4	8.5	9.6	10.6	11.7	12.7	13.8	14.9	15.9	17.0	18.0	19.1	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	3.52	6.2	7.4	8.7	9.9	11.1	12.4	13.6	14.9	16.1	17.3	18.6	19.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	3.76	7.1	8.5	9.9	11.3	12.7	14.2	15.6	17.0	18.4	19.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	3.99	8.0	9.6	11.1	12.7	14.3	15.9	17.5	19.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nikrothal80	0.28	17.7	0.30	3.86	7.5	8.9	10.4	11.9	13.4	14.9	16.4	17.9	19.4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	4.17	8.7	10.4	12.2	13.9	15.7	17.4	19.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.46	9.9	11.9	13.9	15.9	17.9	19.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	4.73	11.2	13.4	15.7	17.9	20.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nikrothal80	0.30	15.4	0.30	4.28	9.2	11.0	12.9	14.7	16.5	18.4	20.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	4.63	10.7	12.9	15.0	17.1	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	4.95	12.2	14.7	17.1	19.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	5.25	13.8	16.5	19.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Nikrothal80	0.32	13.6	0.30	4.71	11.1	13.3	15.5	17.7	20.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.35	5.09	12.9	15.5	18.1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.40	5.44	14.8	17.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			0.45	5.77	16.6	20.0	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

0.30	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc....)
0.35	w/mm2	sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil
0.40	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc...)
0.45	w/mm2	sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil